

DURITHERM KSU**Selvklæber underpap.****Anvendelse:**

Duritherm KSU er en elastomer selvklæber underpap der anvendes som underste lag i tækninger, hvor man vil undgå anvendelse af åben ild og hvor der iflg. Brandteknisk Vejledning 10A skal lukkes inden brug af gasbrændere. Åbninger ved ovenlys og andre gennembrud af underkonstruktionen. Kan udlægges direkte på Polystyrol plader. Har også en særdeles god vedhæftning på metal og andre glatte overflader. KSU giver følgende fordele ved tagdækningen:

- problemfri og sikker arbejde på temperaturfølsomme materialer gennem koldselvklæbning.
- udlægning af 2 lag, men med kun en gang svejsning, derfor energisparende.
- elastomer (SBS) dækmasse er mulig. Derfor kan 100% polymerbitumen tækning gennemføres.
- god forenelighed med yderligere lag af OX-bitumen eller POLYMER-bitumen.
- høj rivestyrke p.g.a. glasvævsarmering, gode elastiske egenskaber og lang levetid.

Følg brugsanvisningen og andre vigtige henvisninger, de er trykt på hver rulle.

Produktdata:

Navn: Duritherm KSU (kold selvklæber).

Dimension: Længde: 7,50 m.
Bredde: 1,08 m.
Vægt: ca. 2,84 kg/m².
Tykkelse: ca. 3,0 mm.

Opbygning:

overside: SBS-polymerbitumen, afdækket med PE-folie.
armering: ca.200 gr. glasvæv imprægneret med bitumen. (DIN 18191)
underside: tykt lag selvklæbende SBS polymerbitumen, afdækket med afrivningsfolie.

Montage: Afrivningsfolien fjernes og banen trykkes godt på plads. Undgå anvendelse ved temperaturer under + 5° C.

Tekniske data:

<i>Trækstyrke, N pr. 5 cm langs/tværs</i>	1000/1000	DIN 52123
<i>Brudforlængelse, % langs/tværs</i>	2/2	DIN 52123
<i>Anvendelsestemperatur</i>	ned til +5° C	Produkttemperatur
<i>Varmestabilitet</i>	+ 95° C	DIN 52123
<i>Kulde bøjning</i>	- 25° C	DIN 52123

Egenskaber:

Produktet har stor styrke og kan optage mindre bevægelser fra underlaget.

SBS-bitumen giver stor og blivende kuldefleksibilitet og øger tagets levetid.

OPBEVARING: Opretstående, tørt, beskyttet mod solopvarmning, anvendes senest 3 mdr. efter levering.

Der tages forbehold for ændringer.

KVALITETS TAGMEMBRANER TIL PROFESSIONELT BRUG.

produceret i Tyskland for INTA – 7100 Vejle – Tlf. 7583 8777 - Fax. 7583 0544.