

**PF 5000 APP TALKUM****Anvendelse:**

PF 5000 APP TALK plastomerbitumen kan anvendes enten som underpap eller som overpap. Yderlig overfladebeskyttelse er ikke nødvendig. En optimal overpap til stejltage da banen er varmebestandig til over + 120°C.

**Produktdata:**

**Navn:** PF 5000 APP Talk.

**Dimension:** Længde: 8,0 m.  
Bredde: 1,0 m.  
Vægt: min. 5,0 kg/kvm.  
Tykkelse: 4,7 mm.

**Opbygning:**

overside: Bitumen med ca. 30% APP-polymer indhold, afstrøet med talkum.  
armering: 250 gr. polyesterfilt imprægneret med bitumen.  
underside: ca. 30% APP-polymerbitumen beregnet til påsvejsning, afdækket med en meget tynd polypropylen folie.

**Montage:** Pålægges ved svejsning.

**Tekniske data:**

<i>Trækstyrke, N pr. 5 cm langs/tværs</i>	800/800	DIN 52123
<i>Brudforlængelse, % langs/tværs</i>	40/40	DIN 52123
<i>Rivestyrke, N langs/tværs</i>	65/70	DIN 53859
<i>Perforationsmodstand, N</i>	850	
<i>Sømfasthed, N/søm</i>	300	
<i>Anvendelsestemperatur</i>	ned til – 15 gr. C	Produkttemperatur
<i>Vanddamp diff. modstand, PAM/Z, (GPasm<sup>2</sup>/kg).</i>	ca. 1.500	ASTM E-96 Metode A

**Egenskaber:**

Produktet har stor styrke og kan optage mindre og mellemstore bevægelser fra underlaget. Produktet er sømfast og yder god perforationsmodstand.

Produktet har stor og blivende både varme- og kuldestabilitet.

Ældningsbestandig jvf. UEATc. Rødsikker jvf. DIN 4062.

Der tages forbehold for ændringer.

**KVALITETS TAGMEMBRANER TIL PROFESSIONELT BRUG.**

produceret i Tyskland for INTA – 7100 Vejle – Tlf. 7583 8777 - Fax. 7583 0544.