

PF 3000 SBS**Polymer svejse underpap.****Anvendelse:**

PF 3000 SBS elastomersvejseunderbane anvendes som underste lag i tækninger, hvor der ønskes gode elastiske egenskaber og en lang levetid.

Er særdeles anvendelig ved entrepriser, der udføres ved lav arbejdstemperatur eller hvor bevægelser i underlaget forekommer.

Strækning, skævtrækning og overophedning skal undgås.

Produktdata:**Navn:** PF 3000 SBS**Dimension:**
Længde: 10,0 m.
Bredde: 1,0 m.
Vægt: ca. 3,0 kg/m².
Tykkelse: ca. 2,7 mm.**Opbygning:**

overside: ca. 11% SBS-polymerbitumen, bestrøet med sand.
armering: 180 gr. special-polyesterfilt imprægneret med bitumen.
underside: ca. 11% SBS-polymerbitumen beregnet til svejsning, afdækket med en tynd folie.

Montage: Pålægges ved svejsning. 80 mm svejsekant på oversiden, sandafdækket..**Tekniske data:**

<i>Trækstyrke, N pr. 5 cm langs/tværs</i>	650/550	DIN 52123
<i>Brudforlængelse, % langs/tværs</i>	30/35	DIN 52123
<i>Rivestyrke, N langs/tværs</i>	65/70	DIN 53859
<i>Perforationsmodstand, N</i>	700	DTB 6.04
<i>Sømfasthed, N/søm</i>	300	DTB 6.07
<i>Anvendelsestemperatur</i>	ned til – 20° C	Produkttemperatur
<i>Vanddamp diff. modstand, Z, (GPas m²/kg).</i>	ca. 1.250	ASTM E-96 Metode A

Egenskaber:

Produktet har stor styrke og kan optage mindre og mellemstore bevægelser fra underlaget

Produktet er sømfast og yder god perforationsmodstand.

Opfylder kravet til Klasse **T** tagdækning efter DS 1063.1– testet iht. **NT Fire 006** i okt. 1999 & 2002.

OPBEVARING: Opretstående, tørt, beskyttet mod solopvarmning.

Der tages forbehold for ændringer.

KVALITETS TAGMEMBRANER TIL PROFESSIONELT BRUG.

produceret i Tyskland hos Binné & Sohn GmbH for

INTA – 7100 Vejle – Tlf. 7583 8777 – Fax. 7583 0544 – www.inta.dk.