

GF 3000**Svejsse underpap.****Anvendelse:**

GF 3000 svejsseunderbane anvendes som underste lag i tækninger.

Strækning, skævtrækning og overophedning skal undgås.

Produktdata:**Navn:** GF 3000**Dimension:**
Længde: 10,0 m.
Bredde: 1,0 m.
Vægt: ca. 3,0 kg/m².
Tykkelse: ca. 2,6 mm.**Opbygning:**overside: bitumen, bestrøet med fint sand.
armering: 60 gr. glasfilt imprægneret med bitumen.
underside: svejssebitumen, afdækket med folie.**Montage:** Pålægges ved svejsning.**Tekniske data:**

<i>Trækstyrke, N pr. 5 cm langs/tværs</i>	380/250	DIN 52123
<i>Brudforlængelse, % langs/tværs</i>	2,5/2,5	DIN 52123
<i>Rivestyrke, N langs/tværs</i>	5/5	DIN 53859
<i>Perforationsmodstand, N</i>	170	DTB 6.04
<i>Sømfasthed, N/søm</i>	60	DTB 6.07
<i>Anvendelsestemperatur</i>	ned til +0° C	Produkttemperatur

Egenskaber:Produktet har middel sømfasthed og perforationsmodstand.
Armeringen har begrænset styrke.
Produktet har god varmemestabilitet.

OPBEVARING: Opretstående, tørt, beskyttet mod solopvarmning.

Der tages forbehold for ændringer.

KVALITETS TAGMEMBRANER TIL PROFESSIONELT BRUG.produceret i Tyskland af Binné & Sohn GmbH, Pinneberg
for INTA – 7100 Vejle – Tlf. 7583 8777 – Fax. 7583 0544 – www.inta.dk.