

PF 4000**Svejsse underpap.****Anvendelse:**

PF 4000 svejseunderbane anvendes som underste lag i tækninger, hvor der ønskes gode elastiske egenskaber og lang levetid.

Oversidebitumen er ekstra tyk, giver et sikkert underlag for den efterfølgende påsvejsning af overpap. Er særdeles anvendelig ved entrepriser, der udføres ved lav arbejdstemperatur eller hvor mellemstore bevægelser i underlaget forekommer.

Strækning, skævtrækning og overophedning skal undgås.

Produktdata:**Navn:** PF 4000**Dimension:**
Længde: 10,0 m.
Bredde: 1,0 m.
Vægt: ca. 4,0 kg/m².
Tykkelse: ca. 3,9 mm.**Opbygning:**

overside: modificeret bitumen, bestrøet med talkum.
armering: ca. 180 gr. polyesterfilt imprægneret med bitumen.
underside: svejsebitumen, afdækket med PE-folie.

Montage: Pålægges ved svejsning eller mekanisk befæst.**Tekniske data:**

<i>Trækstyrke, N pr. 5 cm langs/tværs</i>	600/500	DIN 52123
<i>Brudforlængelse, % langs/tværs</i>	30/35	DIN 52123
<i>Rivestyrke, N langs/tværs</i>	65/70	DIN 53859
<i>Perforationsmodstand, N</i>	700	DTB 6.04
<i>Sømfasthed, N/søm</i>	300	DTB 6.07
<i>Anvendelsestemperatur</i>	ned til +0° C	Produkttemperatur
<i>Vanddamp diff. modstand, Z, (GPas m²/kg).</i>	ca. 1.250	ASTM E-96 Metode A

Egenskaber:

Produktet har stor styrke og kan optage mindre/mellemstore bevægelser fra underlaget.

Produktet er sømfast og yder god perforationsmodstand.

OPBEVARING: Opretstående, tørt, beskyttet mod solopvarmning.

Der tages forbehold for ændringer.

KVALITETS TAGMEMBRANER TIL PROFESSIONELT BRUG.

produceret i Tyskland for INTA – 7100 Vejle – Tlf. 7583 8777 - Fax. 7583 0544.